

# 黄石市热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

## (2024 年版)

### 1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取 1 捆，在该捆中抽取 5 根钢筋，每根钢筋截取的长度为 2400mm（ $d \geq 28\text{mm}$  的钢筋取样长度为 3400mm），逐根顺序编号为 1~5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1200mm 的样品（ $d \geq 28\text{mm}$  的每根钢筋分成 2 支长度为 1700mm 的样品），2 支样品逐支编号标记，并一一对应（如 1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记 a 的 5 支样品为检验样品，标记 b 的 5 支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取 5 盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少 2000mm 处，随机截取 1 根长度为 2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为 1~5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1200mm 的样品，2 支样品逐支编号标记，并一一对应（如 1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志。标记 a 的 5 支样品为检验样品，标记 b 的 5 支样品为备用样品。

### 2. 检验依据

表 1 热轧带肋钢筋

序号	检验项目		检验方法
1	力学性能	屈服强度	GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022
		抗拉强度	
		断后伸长率	
		实测抗拉强度与实测屈服强度之比	
		实测屈服强度与屈服强度特征值之比	
		最大力总延伸率 <sup>1</sup>	

序号	检验项目		检验方法
2	工艺性能	弯曲	GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022
3	化学成分	C	GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991
		Si	GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989
		Mn	GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007
		P	GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.85-2009
		S	GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 及标准第 1号修改单
		C <sub>eq</sub>	GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006
4	尺寸	横肋高	GB/T 1499.2-2018
		肋间距	GB/T 1499.2-2018
5	重量偏差 <sup>2</sup>		GB/T 1499.2-2018
6	表面牌号标志		目视

注：1. 序号 1 力学性能中，如抽检样品为抗震带肋钢筋，还应检测实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总延伸率。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3. 判定规则

### 3.1 依据标准

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。