

黄石市含 VOCs 产品（油漆、胶粘剂、清洗剂等）产品质量监督 抽查实施细则(2026 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 产品抽样数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料	2 桶	1 桶（不少于 2kg）	1 桶（不少于 2kg）
2	醇酸树脂涂料	2 桶	1 桶（不少于 2kg）	1 桶（不少于 2kg）
3	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2 桶（每桶不少于 1kg）/4 支（每支不少于 300mL）	1 桶/2 支	1 桶/2 支
4	建筑用硅酮结构密封胶	2 桶（每桶不少于 1kg）/4 支（每支不少于 300mL）	1 桶/2 支	1 桶/2 支
5	壁纸胶粘剂	2 桶（每桶不少于 1kg）/4 支（每支不少于 300mL）	1 桶/2 支	1 桶/2 支
6	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	2 桶（每桶不少于 1kg）/4 支（每支不少于 300mL）	1 桶/2 支	1 桶/2 支
7	室内装饰装修材料胶粘剂	2 桶（每桶不少于 1kg）/4 支（每支不少于 300mL）	1 桶/2 支	1 桶/2 支
8	清洗剂	2 份（每份不少于 1L）	1 份（不少于 1L）	1 份（不少于 1L）

2 检验依据

表 2 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 23995-2009
2	细度	GB/T 1724-2019

3	干燥时间	GB/T 1728-1979
4	涂膜外观	GB/T 23995-2009
5	苯含量	GB/T 23990-2009
6	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	GB/T 23990-2009
7	总重金属含量	GB/T 30647-2014
8	VOC 含量	GB/T 6750-2007 GB/T 41953-2022 GB/T 23986.2-2023 GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 34675-2017 GB/T 9754-2025
注：配套组分按配比抽取。		

表 3 醇酸树脂涂料检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 25251-2010
2	细度	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	施工性	GB/T 25251-2010
5	干燥时间	GB/T 1728-1979
6	漆膜外观	GB/T 25251-2010
7	苯含量	GB/T 23990-2009
8	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	GB/T 23990-2009
9	VOC 含量	GB/T 6750-2007 GB/T 41953-2022 GB/T 23986.2-2023 GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 34675-2017 GB/T 9754-2025
注：若所抽产品为双组份产品，则按照配比分别抽取双组份。		

表 4 硅酮和改性硅酮建筑密封胶检验项目

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	外观	GB/T 14683-2017
2	下垂度	GB/T 13477.6-2002
3	表干时间	GB/T 13477.5-2002
4	苯	GB 18583-2008
5	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
6	总挥发性有机物	GB 18583-2008

表 5 建筑用硅酮结构密封胶检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB 16776-2025
2	下垂度	GB/T 13477.6-2002
3	表干时间	GB/T 13477.5-2002
4	苯	GB 18583-2008
5	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
6	总挥发性有机物	GB 18583-2008

表 6 壁纸胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观	JC/T 548-2016
2	不挥发物	GB/T 2793-1995 GB/T 2793-2026
3	苯	GB 18583-2008
4	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
5	总挥发性有机物	GB 18583-2008

表 7 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 11175-2021
2	pH 值	GB/T 11175-2021
3	不挥发物	GB/T 11175-2021
4	苯	GB 18583-2008

5	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
6	总挥发性有机物	GB 18583-2008

表 8 室内装饰装修材料胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008

表 9 清洗剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	GB/T 23990-2009
2	甲醛	GB/T 23993-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 16776-2025 建筑用硅酮结构密封胶

JC/T 548-2016 壁纸胶粘剂

HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

GB 38508-2020 清洗剂挥发性有机化合物含量限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。